

Bona Prime Intense

Fisa tehnica de lucru

Bona Prime Intense este un grund monocomponent pe baza de apa, 100% poliuretanic, destinat aplicarii peste pardoselile din lemn nefinsate, inaintea aplicarii lacurilor Bona pe baza de apa. Bona Prime Intense se aplica si slefuieste cu usurinta, conferind pardoselei un aspect uniform de corp solid si o bogata colorare a fibrei.

- Compatibil cu toate lacurile Bona pe baza de apa
- Formula specifica lacului confera caracteristici specifice
- Vascozitate ridicata
- Suprafata solida
- Colorare bogata a lemnului
- Se poate slefui cu disc sau plasa abraziva

Date tehnice

Tip de finisaj:	Grund monocomponent pe baza de apa 100% poliuretanic
Corp solid:	Aprox. 32%
VOC:	60g/L
Timp de uscare:	1-2 ore *
Unelte de aplicare:	Rola Bona
Rata de consum:	8 – 10 m ² / litru (120 – 100 g/m ²)
Siguranta:	Neclasificat
Valabilitate:	1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale. Recipientele goale sunt reciclabile.
Ambalare: (incl.intaritor)	3 x 5L (44 baxuri per palet) 10 x 1L (50 baxuri per palet)

*conditii climatice normale, 20°C/60% R.H.

Pregatire

Asigurati-va ca pardoseala este aclimatizata mediului de utilizare. Suprafata ce urmeaza a fi tratata trebuie sa fie slefuita pana la lemnul crud, uscata si necontaminata cu praf, ulei, ceara sau alti agenti de contaminare. Slefuirea finala trebuie efectuata cu plase abrazive sau Bona Scrad (aripioare abrazive) de granulatatie 120. Cele mai bune rezultate sunt obtinute cu Bona Buffer sau Bona Flexisand.

Scheme de aplicare

Se aplica un singur strat.

Dupa uscare este recomandata slefuirea, pentru a reduce fibra ridicata, utilizand sistemul Bona Scrad (pad si aripioare) impreuna cu o masina monodisc precum Bona Buffer sau Bona Flexisand.
Stergeti foarte bine praful inainte de aplicarea stratului de lac.

Finisaje



Bona[®]

Bona Prime Intense

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



Aplicare

Așteptati ca produsul să atingă temperatura ambientală. Condițiile optime sunt între 18-22°C și 40-60% umiditate relativă a aerului. Înainte de utilizare, agitați foarte bine recipientul și introduceți sita pe gura de curgere.

Aplicați uniform evitând acumulările de produs. Acordați atenție pentru a obține o saturație uniformă a pardoselei evitând astfel variațiile de culoare. În timpul aplicării mențineți o "margină udă" a zonei tratate pentru a evita urmele de suprapunere.

Nota: Temperatura ambientală și a finisajului nu trebuie să coboare sub +13°C în timpul aplicării și al uscării.

Intretinere

Bona Prime Intense nu va fi utilizat niciodată ca și tratament final.