

Bona Oil 90

Fisa tehnica de lucru

Bona Oil 90 este un ulei de intarire pe baza de ulei de pin, destinat tratarii pardoselilor din lemn expuse uzurii ridicate, inclusiv a celor din locatii precum cluburi de dans si zone publice cu trafic ridicat. Avand un procentaj foarte ridicat de corp solid, Bona Oil 90 satureaza rapid lemnul reducand numarul necesar de aplicari, astfel devine un adevarat salvator de timp. Este foarte usor de aplicat iar timpul de uscare este redus. Beneficiati de frumusetea profunda si lustrul uleiului natural de pin.

- Uscare rapida, executare rapida a lucrarii
- Risc redus de supurare
- Economic, formula rezistenta in timp
- Risc redus de alunecare, clasificat R10 conform normei DIN 51130
- Indeplineste norma RAL-UZ 38 in privinta emisiilor VOC si formaldehide
- Utilizabil la jucariile pentru copii, conform normei EN 71/3
- Nu contine cobalt

Date tehnice

Tip de ulei:	Ulei de pin esterificat
Corp solid:	Aprox. 90%
VOC:	max. 92 g/litru
Dilutie:	Nu se dilueaza
Timp de uscare:	- Intre aplicari: 15-30 minute* - Trafic usor: 36 ore* - Rezistenta maxima: 7 zile*
Unelte de aplicare:	Aplicator pentru ulei cu lama din cauciuc
Consum total :	20-30 m ² / litru depinzand de tipul de lemn
Siguranta:	Neclasificat
Risc de incendiu:	Da, vezi Fisa de Siguranta
Curatare:	Uneltele se curata cu alcool tehnic. Materialul uscat se indeparteaza cu acetona.
Valabilitate:	2 ani de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale. Nu deversati in cursuri de apa, sistemul de drenaj sau pe camp. Recipientele de plastic goale pot fi reciclate.
Ambalare:	5L si 1L

*conditii climatice normale, 20°C/60% R.H.

Pregatire

Asigurati-va ca pardoseala ce urmeaza a fi tratata este aclimatizata la mediul de lucru. Suprafata ce urmeaza a fi tratata, trebuie slefuita pana la lemnul crud, sa fie uscata si fara praf, urme de ulei, ceara sau alti agenti contaminanti. Pentru slefuirea finala recomandam utilizarea Bona Scrad (pad si aripiore abrazive) granulatatie 120.

Inainte de utilizare, permiteti produsului sa ajunga la aceeaasi temperatura cu cea din locatie. Agitati foarte bine recipientul inainte de utilizare. Conditii optime de aplicare sunt 20°-25°C si 40-60% umiditate relativa a aerului. Temperaturile ridicate si umiditatea redusa reduc timpul de uscare, iar temperaturile scazute si umiditatea ridicata prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minima de aplicare este de 18°C.**

Finisaje



Bona[®]

Bona Oil 90

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



Schema tratare

Lemn crud:

1 – 2 aplicari de Bona Oil 90
A doua zi, frecare cu pad rosu.

Aplicare

1. Aplicati uleiul, intr-un strat subtire si uniform utilizand un aplicator pentru ulei cu lama din cauciuc.
2. 15-30 min. mai tarziu, efectuati o noua aplicare pana cand suprafata devine saturata, adica lemnul nu mai absoarbe ulei. Numarul de aplicari necesare poate varia in functie de esenta de lemn, dar in mod curent 1-2 tratari sunt suficiente.
3. Dupa aprox. 20 min de la ultima aplicare, frecati suprafata in directii alternative, utilizand masina monodisc (150rpm) cu pad verde.
4. Imediat dupa terminarea operatiunii de la punctul anterior, indepartati surplusul de ulei cu o laveta de bumbac si pad asezate sub masina monodisc.

ATENTIE: BONA OIL 90 CONTINE ULEIURI DE USCARE. RISC DE AUTOAPRINDERE. LAVETELE SI ALTE MATERIALE SIMILARE UTILIZATE, TREBUIESC DEPOZITATE IN APA SAU IN CONTAINER METALIC SIGILAT.

5. Asteptati cel putin 24 de ore uscarea pardoselei inainte de utilizare. Evitati sa mergeti pe suprafata in perioada de uscare a uleiului.

Sfat: Pentru obtinerea celor mai bune rezultate, frecati suprafata cu un pad rosu cu masina monodisc (300rpm) dupa 6-18 ore de la ultima aplicare de ulei. Daca suprafata pare patata, turnati o mica cantitate de ulei pe o laveta de bumbac, asezata sub masina monodisc, si frecati suprafata. Dupa 1 ora, frecati iarasi suprafata cu o laveta curata.

Intretinere

Curatati in mod current podeaua, utilizand un mop uscat sau aspiratorul. Cand este necesar, utilizati Bona Soap si apa. **Nota:** Curatati, cat de mult posibil, utilizand metoda uscata. Pentru intretinerea si revigorarea aspectului in urma uzurii, folositi Bona Oil 25. Frecventa de aplicare Bona Oil 25 este determinata de gradul de uzura la care este expusa pardoseala, acesta putand varia de la 1 data la 3 ani pentru mediul residential, pana la de cateva ori pe an in cazul suprafetelor comerciale.

Instructiuni detaliate privind intretinerea, sunt disponibile la www.bona.com

Important

Informatiile furnizate sunt rezultatul cunostiintelor si a testarilor noastre astfel incat produsul sa fie aplicabil in siguranta si fara reclamatii. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili oportunitatea utilizarii produsului in scopul propus, daca informatiile furnizate corespund nevoii si daca esenta de lemn se preteaza tratamentului cu acest produs. Bona garanteaza doar produsul livrat. Rezultatul final si aplicarea produsului nu sunt sub controlul nostru. Daca exista nelamuriri, efectuati intai un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca sis a inteleaga instructiunile de utilizare inainte de aplicare, disponibile pe eticheta produsului si in fisa tehnica.

Bona[®]