

# Bona Amberseal

## Fisa tehnica de lucru

**Bona Amberseal** este un grund pe baza de apa ce confera parchetului o colorare profunda, bogata si calda, anterior obtinuta doar prin produse cu formula pe baza de solventi. Datorita slefuirii usoare, VOC reduse si a timpului de uscare redus, Bona Prime Amberseal reprezinta alternativa sigura si naturala pentru viitor.

- Colorare profunda si calda similara chihlimbarului
- Formula pe baza de dispersie poliuretanică pentru durabilitate ridicata
- Reduce tendinta de lipire marginala a lamelelor de parchet
- Nu contine NMP si NEP
- Indeplineste cerintele VOC 2010

### Date tehnice

Tip de finisaj:	Grund poliuretanic monocomponent pe baza de apa, nuanțat
Corp solid:	Aprox. 32%
VOC:	95g/L
Timp de uscare:	1 – 2 ore (20°C, 60% R.H.)
Unelte de aplicare:	Rola Bona sau aplicator
Rata de consum:	8 – 10 m <sup>2</sup> / litru (120 – 100 g/m <sup>2</sup> )
Siguranta:	Neclasificat
Valabilitate:	1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale..
Ambalare: (incl.intaritor)	3 x 5L (44 baxuri per palet)

\*conditii climatice normale, 20°C/60% R.H.

### Pregatire

Asigurati-va ca pardoseala este aclimatizata mediului de utilizare. Suprafata ce urmeaza a fi tratata trebuie sa fie slefuita pana la lemnul crud, uscata si necontaminata cu praf, ulei, ceara sau alti agenti de contaminare. Slefuirea finala trebuie efectuata cu plase abrazive sau Bona Scrad (aripioare abrazive) de granulatatie 120.

Asteptati ca produsul sa atinga aceeasi temperatura ambientala si agitati recipientul inainte de utilizare. Conditii optime de aplicare sunt intre 18-22°C si 40-60% umiditate relativa a aerului. Temperatura ridicata si umiditatea scazuta reduc timpul de uscare, temperatura scazuta si umiditatea ridicata prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minima pentru aplicare este de 13°C.**

### Scheme de aplicare

Spatiu rezidential: 2 x Bona Prime Amberseal 1-2 x lac Bona pe baza de apa	Spatiu public 2 x Bona Prime Amberseal 2 x lac Bona pe baza de apa
--	--

Finisaje



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Amberseal

## Fisa tehnica de lucru

Finisaje



### Aplicare

1. Folosind Rola Bona, aplicati grundul uniform evitand acumularile de produs. Acordati atentie sporita pentru a obtine o saturare uniforma a lemnului evitand astfel variatiile de culoare. Pastrati "marginea umeda" a zonei finisate pentru a evita urmele de suprapunere.
2. Dupa uscare, efectuati o slefuire fina pentru a "taia" fibra ridicata. Folositi sistemul Bona Scrad – pad si aripioare, sau plasa abraziva de granulatatie 150 sau mai fina.
3. Stergeti praful, aplicati un nou strat de Bona Amberseal si lasati sa se usuce.
4. Aplicati 1 -2 straturi de lac Bona, ales in functie de rezistenta necesara la uzura.

### Intretinere

Bona Amberseal nu va fi utilizat niciodata ca si tratament final.

### Important de retinut!

Informatiile furnizate sunt pregatite in baza cunostintelor noastre. Utilizatorul este responsabil pentru a decide daca produsul si recomandarile noastre corespund scopului sau. Bona garanteaza doar pentru produsul livrat. Aplicarea profesionista si cu succes a produsului nu este sub controlul nostru. Daca aveti neclaritati efectuati intai un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga informatiile furnizate, disponibile atat pe eticheta produsului cat si in fisa tehnica, inainte de utilizarea produsului.