

Bona Traffic HD

Fisa tehnica de lucru

Bona Traffic HD este un lac pe baza de apa bi-component, 100% poliuretanic, destinat tratarii pardoselilor din lemn din spatiile publice si a celor supuse uzurii foarte intense. Utilizand o noua si avansata tehnologie de polimerizare, Bona Traffic HD este conceput ca un produs sustenabil cu rezistenta fara compromis la zgariere, urme persistente si chimicale. Produsul are miros foarte redus si a primit certificarea DIBt pentru emisii foarte reduse. Formula clara si fara efect de ingalbenire.

- Durabilitate ridicata si rezistenta extrema impotriva zgarii
- Rezistenta obtinuta foarte rapid. Suprafata se poate da in utilizare deplina inca din urmatoarea zi.
- Miros foarte putin sesizabil
- Continut redus de solventi (VOC) <5%
- Certificat DIBt pentru emisii foarte reduse la interior
- Pretabil pentru refinisarea parchetului lacuit din fabrica
- Indeplineste norma EN 14904:2006 (rezistenta la alunecare conforma salilor de sport)

Date tehnice

Tip de finisaj:	Lac 100% poliuretanic, bicomponent, pe baza de apa
Corp solid:	Aprox. 32%
VOC:	max.52 g/litru (incl. intaritor)
Rezistenta la uzura:	1-2mg/100 rotatii (SIS 923509)
Luciu (la 60°):	Satinat ~40%, Mat ~20%, Extra Mat ~11%
Mixare:	1 parte Intaritor la 1L Traffic HD (8% vol)
Durata de viata:	4 ore la 20°C (mai scurt daca este cald)
Diluare:	Daca este necesar, adaugati 4% Bona Retarder pentru prelungirea timpului de uscare (sezon foarte cald)
Timp de uscare, pana la:	- Gata pentru slefuire / reaplicare: 2-3 ore* - Utilizare deplina suprafata: 24 ore* - Acoperire cu carpete: 3 zile**
Unelte de aplicare:	Rola Bona
Rata de consum:	8 – 10 m ² / litru (120 – 100 g/m ²) per strat
Siguranta:	Lac: neclasificat Intaritor: Clasificat (vezi Fisa de Siguranta)
Valabilitate:	1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Curatare unelte:	Stergeti uneltele de materialul rezidual si apoi spalati cu apa curata
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale. Nu deversati in cursuri de apa, sistemul de drenaj sau pe camp. Recipientele de plastic goale pot fi reciclate. Reziduurile lichide sunt Deseuri Speciale. Reziduurile de Intaritor sunt Reziduuri de constructii.
Ambalare:	3 x 4,95L (36 baxuri per plaet)
(incl.intaritor)	

*conditii climatice normale, 20°C/60% R.H.

** in situatia in care finisarea parchetului a inclus si Bona Create sau Bona Prime Deep suprafata trebuie lasata 7 zile pentru ca finisajul sa ajunga la maturitate inainte de a fi acoperit.

Finisaje



Bona[®]

Bona Traffic HD

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



Pregatire

Înainte de aplicare, suprafața trebuie tratată cu un grund pe baza de apă Bona. Asigurați-vă că suprafața este aclimatizată, slefuită bine, uscată și necontaminată cu praf, ulei, ceara sau alți agenți de contaminare. Înainte de utilizare așteptați ca lacul și întăritorul să ajungă la aceeași temperatură ambientală, inserați filtrul și agitați foarte bine recipientul.

Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 40-60% umiditate relativă aer. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minimă de utilizare este 13°C.**

Scheme de aplicare

Peste lemnul crud:

- 1 x Grund Bona pe baza de apă
- Slefuire usoară gr.150
- 2 x Bona Traffic HD

Suprafețe lacuite anterior:

- 1 x Bona Prep Sistem
- 1-2 x Bona Traffic HD

Observație: Nu este recomandată aplicarea a mai mult de 2 straturi de finisaj (grund/lac) într-o singură zi, datorită riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeala. Asigurați o bună ventilație în timpul uscării. Condițiile de uscare inadecvate pot conduce la o peliculă slabă și cu aderență precară.

Aplicare

1. Agitați recipientul de Traffic HD și adăugați conținutul unei sticlute de întăritor Traffic HD; imediat agitați amestecul timp de 1 minut și apoi introduceți filtrul. Dacă mixați cantități mai mici de lac folosiți un alt recipient pentru amestec. Unui litru de lac îi corespunde 1 parte de întăritor. 2 L de lac se vor mixa cu 2 părți întăritor s.a.m.d.p. Amestecul de lac și întăritor trebuie folosit imediat sau în maximum 4 ore.

2. Aplicați finisajul utilizând o Rola Bona. Începeți de la margine și apoi continuați uniform, lin cu o mișcare continuă perpendiculară pe fibra și apoi în lungul fibrei. Evitați acumulările de finisaj și urmele de suprapunere, păstrând o margine umedă între zonele ce se finisează. Permiteți lacului să se usuce corespunzător, înainte de aplicarea unui nou strat.

3. Dacă este necesar, efectuați o slefuire usoară cu plasa sau Sistem Bona Scrad (pad maro și aripioare) granulație 150 înaintea aplicării ultimului strat de lac.

Nota: Dacă au trecut mai mult de 24 ore de la aplicarea stratului anterior de lac, atunci slefuirea intermediară este necesară întotdeauna.

Suprafața poate prelua traficul ușor după aprox. 8 ore de la ultima aplicare, și poate fi supusă uzului deplin după 24 de ore. Nu acoperiți suprafața mai devreme de 3 zile și evitați plasarea obiectelor grele și curățarea cu mop umed.

Întreținere

Curățați pardoseala utilizând Bona Cleaner sau Bona Wood Floor Cleaner și laveta din microfibre. Pentru a prelungi durata de viață a finisajului utilizați periodic Bona Wood Floor Refresher. Acesta va reda aspectul de nou finisat pardoselei și va permite aplicarea unor noi straturi de lac fără a mai necesita slefuire până la lemnul crud.

Informații suplimentare despre curățare și întreținere sunt disponibile la www.bona.com/floorcare

Bona®